

Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA** серии **HR** являются полностью герметизированными моноблоками с внутренней рекомбинацией газа, специально разработаны для использования в источниках бесперебойного питания.

Возможна эксплуатация как в буферном, так и в циклическом режиме. Низкое внутреннее сопротивление позволяет производить разряд аккумуляторов максимальными токами, что особенно актуально при использовании в источниках бесперебойного питания.



### Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

### Технические характеристики

Номинальное напряжение .....	12 В
Число элементов .....	6
Срок службы .....	5 лет
Номинальная емкость (20°C)	
10 часовой разряд (2.6 А, 10.5 В/эл) .....	26 Ач
5 часовой разряд (4.5 А, 10.5 В/эл) .....	22.5 Ач
1 часовой разряд (17 А, 9.6 В/эл) .....	17 Ач
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (20°C) .....	10 мОм
Саморазряд .....	3% емкости в месяц при 20°C


### Рабочий диапазон температур

Разряд .....	-20~60°C
Заряд .....	-10~60°C
Хранение .....	-20~60°C
Макс.разрядный ток (20°C) .....	300 А (5с)
Циклический режим (14.5 - 14.9 В)	
Макс.зарядный ток .....	9.6 А
Температурная компенсация .....	-30 мВ/°C
Буферный режим (13.6 - 13.8 В)	
Температурная компенсация .....	-20 мВ/°C


### Габариты

Длина, мм .....	165
Ширина, мм .....	125
Высота, мм .....	175
Полная высота, мм .....	182
Вес, кг .....	9.3


### Сферы применения




Источники бесперебойного питания



Инверторные системы




Шафы оперативного тока



Объекты альтернативной энергетики

### Особенности

- ▲ Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- ▲ Нет ограничений на воздушные перевозки
- ▲ Соответствие требованиям UL
- ▲ Эксплуатация в любом положении
- ▲ Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
- ▲ Большой срок службы
- ▲ Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
- ▲ Низкий саморазряд



#### Разряд постоянным током, А (при 20°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	30мин	1 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1.60	110	76.0	52.0	31.0	17.0	7.59	4.87	3.38	2.53
1.65	104	72.4	49.7	29.8	16.4	7.36	4.76	3.32	2.48
1.70	98.3	68.6	47.3	28.5	15.7	6.29	4.23	2.97	2.42
1.75	92.2	64.7	44.9	27.1	15.0	6.82	4.50	3.08	2.38
1.80	86.1	60.9	42.4	25.7	14.3	6.52	4.34	2.97	2.32

#### Разряд постоянной мощностью, Вт (при 20°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	30мин	1 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1.60	198	129	96.3	58.8	33.9	14.6	8.49	5.66	4.79
1.65	185	122	91.1	55.9	32.5	14.2	8.34	5.83	5.02
1.70	173	114	85.8	52.9	31.0	13.8	8.18	5.64	4.82
1.75	161	107	80.5	49.8	29.4	13.4	8.00	5.51	4.66
1.80	149	99.2	75.2	46.7	27.8	12.9	7.81	5.38	4.55

